



# Tartan™

## Box Sealing Tape 369

Technický list

Duben 2006

**Popis produktu** Tartan™ Box Sealing Tape 369 je víceúčelová balicí páska určená pro lepení lehčích krabic. Tento produkt má přizpůsobivý podklad s tlakocitlivým termoplastickým lepidlem. Konstrukce pásky zaručuje bezpečné zalepení lehčích krabic vystavených minimálním rizikům při manipulaci.

Konstrukce	Podklad	Lepidlo	Barvy
	Obousměrně orientovaná polypropylenová fólie	Tlakocitlivá termoplastická kaučuková pryskyřice	Světle hnědá

### Typické fyzikální vlastnosti

**Poznámka: Následující technické informace a údaje jsou pouze reprezentativní nebo typické a neměly by být používány pro účely specifikace.**

		ASTM Test Method
Přilnavost na oceli:	32 N/100 mm šířky	D-3330
Pevnost v tahu:		
Podélný směr:	333 N/100 mm šířky	D-3759
Příčný směr:	666 N/100 mm šířky	D-3759
Prodloužení při přetržení:	160 %	D-3759
Tloušťka - Podklad:	1,0 mil (0,025 mm)	D-3652
Celkem:	1,6 mil (0,041 mm)	D-3652
Pevnost upevnění na lepenkový karton:	1 000 + minut	D-3654

### Vlastnosti

- Dobře přilne k široké škále povrchů.
- Přizpůsobivý podklad s nízkou pevností.
- Odolná vůči roztržení okraje a přetržení pásky.
- Dobrá přilnavost na lepenkový karton.
- Je v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí ASTM D 1974-92.
- Spolehlivé uzavření lehčích krabic.
- Stabilní kvalita výrobku zajišťuje bezproblémové používání.

# Tartan™ Box Sealing Tape 369

	Čirá	Světle hnědá
<b>Nabízené velikosti</b>		
Standardní šířky:	36 mm, 48 mm, 72 mm	48 mm and 72 mm
Rozměr cívky (vnitřní průměr):	3 palce	3 palce
Délky:	50 m, 100 m, 914 m, 1500 m	100 m

## Způsoby aplikace

K dispozici je široká škála ručních aplikátorů i poloautomatická či plně automatická zařízení. Aplikace pásky Tartan™ 369 je nejsnadnější při pokojové teplotě. Při nižších teplotách přibližujících se k 0 °C je lepidlo tužší. Aplikovaná páska si zachovává dobré vlastnosti v rozmezí teplot běžných při expedici a skladování.

## Skladování

Skladujte na čistém a suchém místě. Doporučují se teploty od 4 do 26 °C a relativní vlhkost 40-50 %. Skladovatelnost produktu Scotch 369 je 12 měsíců od data expedice z firmy 3M.

## Použití výrobku

Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení obsažené v tomto dokumentu vycházejí ze zkoušek a zkušeností, které firma 3M považuje za spolehlivé. Avšak mnoho faktorů mimo kontrolu firmy 3M může ovlivnit použití a funkci výrobku 3M při konkrétní aplikaci, a to včetně podmínek, za kterých je výrobek používán, i času a podmínek prostředí, za kterých má výrobek plnit svoji funkci. Protože tyto faktory zná výhradně uživatel a jsou pod jeho kontrolou, je nezbytné, aby uživatel posoudil výrobek 3M a určil, zda je vhodný pro konkrétní účel a zda vyhovuje jím zvolené metodě aplikace.

## Záruka a omezené nároky

Pokud není uvedeno jinak v dokumentaci k výrobku, na příbalových letáčích nebo na baleních jednotlivých produktů, firma 3M zaručuje, že každý výrobek značky 3M splňuje příslušné technické parametry v okamžiku své expedice z firmy 3M. Pro jednotlivé výrobky mohou platit dodatečné nebo rozdílné záruky, jak jsou uvedené v dokumentaci k výrobku, na příbalových letáčích nebo na obalech výrobků. **SPOLEČNOST 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, AŽ UŽ VYSLOVENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZAHRNÚJÍCÍ MIMO JINÉ JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PLYNOUCÍ Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, ZVYKŮ NEBO OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ.** Uživatel je zodpovědný za rozhodnutí, zda je produkt 3M vhodný pro konkrétní účel, a zda je vhodný pro způsob uživatelské aplikace. Pokud se ukáže, že je výrobek 3M vadný v průběhu záruční lhůty, výhradním opravným prostředkem a jedinou povinností firmy 3M a prodejce bude, dle rozhodnutí firmy 3M, výměna výrobku nebo vrácení kupní ceny.

## Omezení odpovědnosti

S výjimkou případů, kdy je to nařízeno zákonem, nenese společnost 3M odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vznikly v důsledku používání produktu 3M, ať už přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné, a to bez ohledu na prosazovanou právní teorii, včetně záruky, smlouvy, zanedbání nebo přímé odpovědnosti.

ISO 9001: 2000

Tento výrobek Divize průmyslových lepidel a pásek byl vyroben v souladu se systémem kvality 3M zaregistrovaným podle norem ISO 9001: 2000.

3M Česko, spol. s r. o., V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4  
tel. +420 261 380 111, fax: +420 261 380 110  
e-mail: cs.reception@mmm.com, www.3M.cz