



Oboustranně lepicí páska z polyetylenové pěny 9528W

Technický list

Duben 2012
Nahrazuje: nový

Popis produktu

9528W je bílá, oboustranně lepicí páska z polyetylenové pěny s uzavřenými buňkami s kaučukovým lepidlem.

Konstrukce pásky

Typ lepidla	Kaučuk
Nosič lepidla	Bílá polyetylenová pěna
Hustota pěny	90 kg/m ³
Tloušťka AFERA 5006	0,8 mm (+/- 0,1 mm)
Krycí vrstva	Žlutý silikonizovaný papír

Technické údaje

Lepivost AFERA 5001	Ocel	Polyetylen
	10,4 N/cm	4,9 N/cm
Statická pevnost ve smyku AFERA 5012 ¹	154 hodin	

1) 25,4 x 12,7 mm, klidová doba 20 min, zátěž 1000 g, pokojová teplota

Tepelná odolnost²	60°C
-------------------------------------	------

2) Maximální teplota při zkoušce s rostoucí teplotou. Podle DIN EN 1943 se zátěží 0,5 kg při ploše spoje 625 mm². Teplota začíná na 30°C a každých 30 minut vzroste o 10°C.

Skladování

Pro dosažení maximální skladovatelnosti skladujte oboustranně lepicí polyetylenovou pěnovou pásku 9528W při pokojové teplotě.

Skladovatelnost

3M Oboustranně lepicí polyetylenová pěnová páska 9528W je skladovatelná po dobu 12 měsíců od data expedice z firmy 3M, pokud je skladovaná v původním balení při pokojové teplotě (23 °C a relativní vlhkosti 50 %).

Oboustranně lepicí páska z polyetylenové pěny 9528W

Bezpečnostní informace

Před použitím produktu si na etiketě produktu a v bezpečnostním listu prostudujte informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Více informací můžete získat na svém místním zastoupení firmy 3M.

Dodatečné informace

Potřebujete-li dodatečné informace o výrobku nebo chcete-li se poradit, kontaktujte místní zastoupení společnosti 3M.

Důležité upozornění

Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení obsažené v tomto dokumentu vycházejí ze zkoušek a zkušeností, které firma 3M považuje za spolehlivé. Avšak mnoho faktorů mimo kontrolu firmy 3M může ovlivnit použití a funkci výrobku 3M při konkrétní aplikaci, a to včetně podmínek, za kterých je výrobek používán, a času a podmínek prostředí, za kterých má výrobek plnit svoji funkci. Protože tyto faktory zná výhradně uživatel a jsou pod jeho kontrolou, je nezbytné, aby uživatel posoudil výrobek 3M a určil, zda je vhodný pro konkrétní účel a zda vyhovuje uživatelem zvolené metodě aplikace. Jakékoliv otázky týkající se spolehlivosti těchto produktů se řídí našimi smluvními podmínkami prodeje a platnými právními předpisy.

Záruka

Zde uvedené hodnoty byly určeny standardními zkušebními metodami a jsou to průměrné hodnoty, které nemohou být použity pro účely specifikace. Naše doporučení k použití našich produktů vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé. Přesto bychom vás chtěli požádat, abyste provedli své vlastní zkoušky a ověřili jejich vhodnost pro své aplikace. Je to proto, že firma 3M nemůže převzít žádnou zodpovědnost, přímou nebo následnou, za ztráty nebo škody plynoucí z našich doporučení.

3M je ochranná známka společnosti 3M.

3M Česko, spol. s r. o.

Divize průmyslových lepidel a pásek

V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4,

Tel.: +420 261 380 111

E-mail: cs.reception@mmm.com, www.3M.cz